

OLIEHANDEL METROPA ROTTERDAM B.V.
MANUFACTURERS OF LUBRICATING OILS

Oplosmiddelhoudende zwarte bitumineuze betonbescherming

Bescherming tegen vocht en andere invloeden voor metaal, steen en beton.

Omschrijving:	Metropa Silolak is een oplosmiddelhoudende bitumen beschermende coating die steenkoolteerderivatvrij is. Silolak biedt een goede bescherming tegen vocht en agressieve invloeden op beton en steen. Het biedt ook bescherming van metaaloppervlakken tegen vocht inwerking. Silolak is geschikt als bescherming voor metaal, steen en beton. Bijvoorbeeld de bescherming van het beton van mest / voer silo's en drinkwater-tanks. Silolak is niet mengbaar met teerhoudende producten.
Eigenschappen:	• Bitumineuze bescherming. • Ondergrondse schaduwrijke toepassing. • Matig UV bestendig. • Vloeibaar. • Filmvormend. • Impregnerend & waterafstotend. • Vocht afsluitend. • Reukloos, smaakloos en niet giftig. • Plastische niet klevende deklaag. • Zeer goede bescherming tegen vocht. • Op beton is het redelijk bestand tegen zuren.
Glans:	Lage zijdeglans.
Kleur:	Teerzwarte uitstraling.

OLIEHANDEL METROPA ROTTERDAM B.V.
MANUFACTURERS OF LUBRICATING OILS

ONDERGROND EN VOORBEHANDELING

- Ondergrond:** Toepasbaar op beton, metaal & steen.
- Voorbehandeling:**
- De ondergrond moet schoon, droog (ook geen condens), stof- en vetvrij zijn.
 - Ontvetten met ammonia-oplossing of OAF PRO verfreiniger.
 - Loszittende delen verwijderen.
 - Van groot belang is dat de ondergrond uiterst schoon en roestvrij is (ontdaan van alle loszittende delen).

VERWERKING

- Gebruiksaanwijzing:**
- Product is gebruiksklaar.
 - Voor gebruik goed roeren
- Nieuw werk:**
- Twee- tot driemaal behandelen met Silolak tot een totale laagdikte van ca. 120 micrometer.
- Bestaand werk:**
- Bijwerken
 - Na drogen het geheel eenmaal afwerken met Silolak in een droge laagdikte van ca. 50 micrometer.
- Applicatie:** Kwast, roller of spuitapparatuur.
- Verwerkingstemperatuur:** +5 °C tot +30 °C.
- De temperatuur van de ondergrond moet minimaal 5 °C boven het dauwpunt liggen.
- RV maximaal:** 80%
- Theoretisch rendement:**
- Beton: Circa 5 m² per liter.
Metaal: Circa 10 m² per liter.
- Het praktisch rendement is sterk afhankelijk van de applicatiemethode en de aard van de te behandelen ondergrond.
- Verdunning:** Eventueel verdunnen met terpentine (White Spirit).
Bij gebruik van spuit-applicatie eventueel verdunnen met wasbenzine.
- Reiniging:** Hiermee kan ook het gereedschap worden gereinigd.

OLIEHANDEL METROPA ROTTERDAM B.V.
MANUFACTURERS OF LUBRICATING OILS**PRODUCTINFORMATIE**

Basis:	Op basis van bitumen.
Droging bij 20 °C R.V. < 80%:	Stofdroog na circa 2 uur* Overschilderbaar na circa 4 uur*
	*Gemeten waarden op laboratoriumniveau. Werkelijke waarden kunnen afwijken, mede door (weers)invloeden zoals ondergrondtemperatuur, windsnelheid, luchtvochtigheidsgraad en laagdikte.
Dichtheid:	0,95 g/cm ³
Vaste stof:	72 vol.%
Viscositeit:	72 seconden Din Cup 4 bij 20 ° C
Vlampunt:	> 31 °C
UV-Bestendigheid:	Matig UV bestendig.
Duurzaamheid:	2 – 4 jaar Indien geen blootstelling aan de zon meerdere jaren.
Houdbaarheid:	Na gebruik de verpakking goed sluiten en vorstvrij bewaren. In originele ongeopende verpakking, vorstvrij en koel bewaard, minimaal 1 jaar houdbaar.
Veiligheid:	De in ons veiligheidsblad (Material Safety Data Sheet - MSDS) vermelde voorzorgsmaatregelen en veiligheidsadviezen moeten in acht worden genomen. De inhoud van het MSDS kunt u raadplegen op onze website of bij ons opvragen.
Uitgiftedatum:	juli 2020

Opmerking: Dit informatieblad vervangt alle voorgaande informatiebladen. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden te goeder trouw en vrijblijvend gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de verkregen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet aangepast gebruik. Omdat het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling en invloed vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Geadviseerd wordt dan ook om altijd voorafgaand aan de toepassing en verwerking een test uit te voeren op basis van de specifieke plaatselijke omstandigheden.