

Productinformatieblad

Unicoat EP

Omschrijving:	Unicoat EP is een makkelijk verwerkbaar coating op basis van bitumen.
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none">• Roestwerend.• Gemakkelijk in gebruik.• Uitstekende hechting op bijna alle metalen en oude teer en bitumenlagen.• Vrij van TBT en koper.• Zoet en zoutwater bestendig.• Zuur en base bestendig.
Toepassing:	Toe te passen op het onderwater gedeelte van (vracht) schepen, pleziervaartuigen, woonboten. Tevens uitermate geschikt voor sluisdeuren, damwanden, steigerpalen, of andere objecten die continu of geregeld met water in contact staan.
Kleuren:	Zwart
Applicatie:	kwast, roller of airless-spuit
Verdunning:	Terpentine (white spirit), bij spuitapplicatie wasbenzine.
Verbruik:	10 - 14 m ² per liter (afhankelijk van de ondergrond en de applicatiemethode).
Verwerkingstemp. (°C):	+5 tot +30
RV maximaal (%):	85
Droging:	<ul style="list-style-type: none">• Stofdroog na (uur): 4• Overschilderbaar na (uur): 8
Vaste stof (vol. %):	51
Dichtheid (kg/dm³):	0,922
Glansgraad GU:	Glanzend
Viscositeit:	240 sec. DIN CUP 4 bij 20 ⁰ C.
Vlampunt (°C):	> 38
Aanbevolen laagdikte (µm per laag):	80 nat 40 droog
Systeemopbouw:	Nieuw werk: <ol style="list-style-type: none">1. Ontvetten.2. Eventueel ontroesten en walshuid verwijderen.3. Schuren met korrel 80 - 120.

Productinformatieblad

Unicoat EP

4. 2 x behandelen met Unicoat EP

Bestaand werk:

1. Alle loszittende en ondeugdelijke verflagen verwijderen.
2. Ontvetten.
3. Ontroesten.
4. Geheel schuren met korrel 80 - 120 en stofvrij maken
5. 2 x behandelen met Unicoat EP

Verpakking: zie www.metropa-rotterdam.nl

Houdbaarheid: Minimaal 36 maanden

Veiligheid: Hiervoor verwijzen wij u naar ons veiligheidsblad (MSDS).

**Uitgifte-
/wijzigingsdatum:** 26-03-2008